

RECO2 カーボンリサイクルSPC床材

製品に関する取扱い上のご注意

ご採用・ご発注・施工前に必ずお読みください

本注意事項は、屋内の平床面にクリック式フローティング施工するSPC床材を対象とします。製品別仕様書、梱包表示および接着剤の最新使用方法に、より具体的な記載がある場合は、その記載を優先してください。

1. 適用範囲

本製品は、屋内の乾燥した平床面にクリック式フローティング施工する内装用床仕上げ材です。屋外または屋外に面する場所には使用できません。次の場所・条件は、製品別仕様書に適合表示がある場合を除き、本書の標準適用範囲外です。これら適用範囲外での施工は、製品の反り、剥がれ、著しい変形等の不具合が生じる原因となり、製品保証の対象外となります。

- ・屋外、半屋外、雨水や吹込みの影響を受ける場所
 - ・浴室、プールサイド、厨房その他、常時または頻繁に水が掛かる場所
 - ・長時間の直射日光、床暖房、暖房機器、熱風その他により高温となる場所
 - ・車両、フォークリフト、ハンドリフト、重量台車、医療用ベッド等が走行・旋回する場所
 - ・導電性、耐薬品性、防水性その他の特殊性能が要求される場所

上記に該当する場合、または適用可否を判断できない場合は、本書による施工を行わないでください。

床材の耐久性は、歩行量や使用環境によって異なります。製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。

内装材料は建築基準法・消防法等により、使用場所、施工方法または表示に条件がある場合があります。本製品を防災防火対象物等に採用する場合は、当社の最新技術資料をご確認のうえ、採用前に所轄消防署等でご確認ください。

2. 見本帳・画像・表示値

- ・見本帳、印刷物および画面上の画像は、印刷条件、表示機器、照明、見る角度等により、実際の製品と色、柄、光沢、エンボス、縮尺が異なる場合があります。最終選定は現物見本または大きなサンプルで行ってください。
- ・木目、石目、抽象柄等には、柄、濃淡、節、斑、エンボス位置等の個体差があります。柄合わせができない製品や、意匠上のばらつきを含む製品があります。
- ・防滑性、耐摩耗性、耐汚染性、耐キャスト性等の表示値は、所定の試験条件における評価です。実際の結果は、使用場所、履物、歩行量、水や砂の有無、清掃方法、荷重、温湿度等により異なります。

3. 材料特性・製造ロット

- ・SPC床材には、製造上および材料特性上、寸法、厚さ、色調、光沢等に一定のばらつきがあります。また、温度変化により伸縮します。
- ・淡色、濃色、無地調、平滑面、深いエンボス等の製品は、目地、汚れ、擦り傷、光沢差、下地の不陸等が目立つ場合があります。
- ・同一床面には、原則として同一製造ロットを使用してください。異なるロットを使用する場合は、施工区画を分け、事前に色調・寸法・光沢を確認してください。
- ・複数ケースを開梱して混ぜながら仮並べし、色柄の偏りがいないことを確認してから施工してください。

4. 納品時・施工前の確認

開梱前および施工前に、次の事項を確認してください。

- ・品名、品番、色番、寸法、数量、製造ロット
- ・破損、反り、著しい色差、汚れ、印刷・表面状態その他の外観
- ・施工場所、用途、貼り方向、割付け、見切り位置
- ・下地、接着剤、施工環境および養生期間の適合性

異常がある製品は施工しないでください。施工前の通常の検品で確認可能であった品番違い、色柄違い、明らかな破損等をそのまま施工したことに起因する不具合・損害については、当社は責任を負いかねます。

5. 保管・施工前養生

- ・直射日光、水濡れ、結露、高温、低温および急激な温度変化を避け、乾燥した平坦な場所に水平保管してください。
- ・立て掛け、不均一な積み重ね、過度な高積みは、反り、変形、目違い等の原因となるため避けてください。
- ・施工前に製品を施工場所の温湿度（推奨15～29℃ 相対湿度は85%を超えないこと）になじませてください。結露のおそれがある状態では開梱・施工しないでください。

6. 下地条件

- ・下地は、乾燥し、平滑で、十分な表面強度を有し、ひび割れ、段差、たわみ、粉化、レイトランス等がない状態としてください。
- ・コンクリート・モルタル下地は、適切な水分計を用いて複数箇所を測定し、漏水、結露または継続的な湿気上昇がある場所には施工しないでください。
- ・ワックス、油脂、塗料、既存接着剤、アスファルト、防腐剤、防蟻剤、インク、マーカー、チョーク、ゴム、薬品その他の汚染物質は、接着不良や移行汚染の原因となるため完全に除去してください。
- ・下地の湿気、強度不足、不陸、ひび割れ、動き、たわみ、汚染等は、浮き、膨れ、剥がれ、目地すき、突き上げ、変色等の原因となります。

7. 施工

- ・床施工の不具合の多くは、不十分な下地準備に起因します。不陸や粗い下地は、そのまま仕上げ床に影響します。施工者は、下地の平滑性に留意し、SPC床材施工マニュアルに記載の施工方法を守ってください。

8. 養生・引渡し前の保護

- ・養生シートの粘着テープを床材表面へ直接貼らないでください。粘着成分により、変色、光沢変化、表面剥離等が生じる場合があります。
- ・養生材、マット、家具脚保護材等は、非汚染性で床材に適合するものを使用してください。
- ・引渡し前に、浮き、膨れ、剥がれ、突き上げ、目地すき、傷、へこみ等がないことを確認してください。

9. 使用・維持管理

- ・床面に水、油、砂、粉じん等があると滑りやすくなります。速やかに除去し、製品に適した清掃を行ってください。
- ・床材自体に耐水性がある場合でも、施工後の床面全体が防水層になるものではありません。目地や端部からの水分浸入に注意してください。
- ・浮き、膨れ、剥がれ、突き上げ、破損等を発見した場合は、その部分の使用を制限し、補修または貼替えを行ってください。

10. 汚染・熱・日射・荷重

- ・ゴム製品、タイヤ、キャスター、家具脚、マット裏面、粘着テープ、機械油、防腐剤、防蟻剤、毛染め液、薬品、消毒剤等により、変色、着色、軟化等が生じる場合があります。
- ・ペットの排泄物: ペットの排泄物を放置しますと変色など不具合の原因となります。
- ・直射日光、暖房機器、熱風、熱源、重量物下の蓄熱等により、伸縮、変色、変形、剥離等が生じる場合があります。

- ・重量物、細い家具脚、キャスター、台車等による局部荷重や繰返し荷重により、へこみ、割れ、剥離等が生じることがあります。必要に応じて荷重分散板や非汚染性の保護材を使用してください。
- ・たばこの火、熱い器具、火花、刃物、鋭利物等は、焦げ、熔融、切傷、破損の原因となります。

11. 責任範囲

本製品の品質と性能を長期間維持するため、施工およびご使用に際しては本書およびSPC床材施工マニュアルを必ずお守りください。以下の項目に該当する場合、またはそれに起因する製品の不具合・損害等につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・本注意事項、製品別仕様、梱包表示または接着剤の使用方法に反する選定、保管、施工、使用
- ・標準適用範囲外の用途、場所、下地または環境条件
- ・下地水分、漏水、結露、アルカリ、強度不足、不陸、ひび割れ、たわみ、動き、汚染
- ・接着剤の選定不適合、塗布不足、混合不良、オープンタイム不良、圧着不足、養生不足
- ・既存床材、木質、金属、塗床、石材、二重床その他の特殊下地に起因する事象
- ・ゴム、薬品、油、粘着剤、防腐剤、防蟻剤、インクその他の外部物質による汚染
- ・日射、紫外線、熱、水、結露、温湿度変化その他の環境条件
- ・重量物、局部荷重、キャスター、台車、引きずり、衝撃その他の外力
- ・通常の摩耗、擦り傷、へこみ、光沢変化、退色、経年変化
- ・火災、地震、水害その他の不可抗力、施工後の改造・補修または第三者による加工

株式会社TBM

URL. <https://tb-m.com/>

RECO2 カーボンリサイクルSPC床材
製品に関する取扱い上のご注意
2026.8 A1版